

خواص ویژه، کاربردهای صنعتی - زیست پزشکی و روشهای نوین سنتز نانوذرات تیتانیوم

هستی سحرخیز^۱، پروا نسیمی^۲، منصوره صادقی^{۳*}

^۱آزمایشگاه میکروبیولوژی، پژوهشسرای امام جعفر صادق، اهواز

^۲گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران


^۳گروه مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی خواص ویژه، روشهای نوین سنتز و کاربردهای صنعتی - پزشکی نانوذره تیتانیوم است. پژوهش حاضر، مروری بر یافته‌های مقالات معتبر نمایه شده و پایان نامه‌ها تا سال ۲۰۱۹ است. از روشهای رایج سنتز نانوذرات تیتانیوم می‌توان به آب گرمایی و سل-ژل اشاره کرد. به‌تازگی، روشهای ترکیبی مانند سل-ژل-الکتروفورز و سل-ژل-آسیاب و روشهای سنتز زیستی یا سبز با گیاهان بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. خواص ویژه این نانوذرات مانند مقاومت بالا در برابر دما و فشار، خودتمیز کنندگی، ضد میکروبی، غیرسمی و تمایل به ارتباط با پروتئین‌ها و سلول‌ها باعث کاربرد وسیعشان در ساخت ایمپلنت‌ها، صنایع، مهندسی بافت و تشخیص و درمان بیماری‌ها شده است. کاربرد این نانوذره مستلزم پژوهش‌های کاربردی و وسیع‌تر در انسان است تا بتواند جایگزین بسیاری از ترکیبات شیمیایی سمی و گران قیمت شود.

واژه‌های کلیدی: نانوذره تیتانیوم، سنتز سبز، ایمپلنت، اثر خود تمیزکنندگی، مقاومت بالا، اثر ضد میکروبی.

ایمیل نویسنده مسئول: mansoureh.sadeghi67@gmail.com



شکل ۱: نحوه ی آرایش هشت وجهی دی اکسید تیتانیوم در سه فاز روتایل، آناتاز و بروکیت.

بلورهای طبیعی روتایل، آناتاز و بروکیت به ترتیب به شکل منشوری دوقلو، هشت وجهی با ساختار دوهرمی و لوح‌ها یا تخته‌ها یی با نمای کلی شبه شش گوشه دیده می‌شوند [۳].


منگرولا و جوشی در سال ۲۰۱۷، فیلم‌های نازک دی اکسید تیتانیوم با ظاهری بسیار شفاف را با روش تبخیر پرتو الکترونی در بستری از شیشه‌ای تمیز تولید کردند که مقاومت بالا در برابر دما، انجماد و گازها را از خود نشان می‌داد. حساسیت فیلم متشکل از نانو اکسید تیتانیوم نسبت به گاز دی اکسید کربن در غلظتهای کمتر از ۵۰ ppm نزدیک به ۱۰۹ امگا بود. افزون بر آن، ویژگی خود تمیز کنندگی بسیار بالایی را فیلم مورد مطالعه در حضور نور خورشید از خود نشان می‌دهد [۴].

از جمله ویژگی‌های دیگر مواد ساخته شده از نانوذرات تیتانیوم می‌توان به مقاومت در برابر شرایط التهابی و عفونت اشاره کرد که در مصارف بالینی و بویژه ابزارآلات پزشکی، ایمپلنت‌های دندان و استخوانی مورد توجه قرار گرفته و ضروری است. در این کاربرد مقاومت در برابر خوردگی در

۱- مقدمه


ترکیبات معدنی سفید رنگ دی اکسید تیتانیوم اغلب بدون شکل خاص (آمورف) و در سه فاز بلوری بروکیت (ارتورمبیک)، آناتاز (تتراگونال) و روتایل (مکعبی) مشاهده می‌شود (شکل ۱). ساختار بلوری متفاوت این مواد معدنی ارزشمند باعث بروز ویژگی و خواص متفاوت در آنها با وجود فراگشت فراوانشان می‌شود. به طوری که ساختار بروکیت بسیار ناپایدار است. همچنین، آناتاز پایداری محدود و در دمای بالاتر از ۴۵۰ درجه سانتیگراد به روتایل تبدیل می‌شود. اما فاز روتایل از نظر ترمودینامیکی پایدارترین ساختار بلوری اکسید تیتانیوم است [۱].

خواص ویژه و متعدد شیمیایی، فیزیکی و زیستی این نانوذره باعث کاربرد وسیع آن در علوم متفاوت شده است. مقاومت بالای نانوذرات تیتانیوم در شرایط آسیب رسان از جمله ویژگی‌های بارز آنها است. افزودن نانو دی اکسید تیتانیوم به پودر بتی می‌تواند منجر به افزایش مقاومت آن در برابر خوردگی و فرسایش، افزایش هدایت جریان الکتریکی و کاهش مقاومت آن در برابر جریان الکتریکی شود. به نظر می‌رسد پر شدن منافذ احتمالی در ساختار بتی جامد با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم منجر به بهبود مقاومت و هدایت جریان الکتریکی آن می‌شود [۲].



شکل ۲: تغییر در قابلیت اتصال نانولوله های تیتانیومی به داروها از طریق تغییر در اندازه نانو ذرات به کار رفته در سنتز حامل داروی [۷].

توجه به ویژگی ریخت‌شناسی سطح ایمپلنت های نانوتیتانیومی مانند زبری، بافت و رطوبت ضروری است تا بتوان طول عمر و کارایی آن را در بدن انسان افزایش داد. ویژگی‌های ریخت‌شناسی هر ایمپلنتی وابسته به کاربرد آن با پولیش دادن ذرات نانوتیتانیومی تعیین می شود [۸]. ویژگی فتوکاتالیستی از خواص دیگر نانوذرات تیتانیوم است که در تولید رشته های نانوسلولوزی به عنوان ساختاری تجدید پذیر، در جامعه پژوهشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کاربرد سلولز نانورشته ای / مگنتیت / نانوذرات دی اکسید تیتانیوم منجر به تولید فتوکاتالیستی با قدرت جذب بسیار بالا (شکل ۳) و قابلیت بالای تجدید پذیری توسط یک آهنربا به علت خواص فوق العاده پارامغناطیسی آن شد [۹].



شکل ۳: سنتز نانوکامپوزیت‌ها از سلولز / مگنتیت / دی اکسید تیتانیوم (NFC @ Fe₃O₄ @ TNP) و کاربرد آنها در تولید فتوکاتالیست ها. این دسته فتوکاتالیست ها علاوه بر ویژگی جذب بالا، به راحتی با یک آهنربای قوی توانایی تجدید شدن را دارند [۹].

از جمله مهم ترین خواص به‌تازگی کشف شده نانو دی اکسید تیتانیوم می توان به خواص ضد میکروبی آن اشاره کرد. راجاوی و همکارانش در سال ۲۰۱۹، نشان دادند که سطوح دولایه با ساختار دوبعدی متشکل از نانوذرات تیتانیوم می توانند از طریق فعال کردن گونه‌های فعال اکسیژن خارج سلولی در باکتری‌ها و در نهایت آسیب سلولی منجر به مرگ آنها شوند. این اهمیت کاربرد این نانوذره در تولید ابزارهای پزشکی را نشان می دهد [۱۰].

انعطاف‌پذیری از جمله ویژگی های دیگر آلیاژ نانوتیتانیوم است که اهمیت این ترکیب را در ساخت ایمپلنت‌های ارتوپدی افزایش می دهد. تهیه ایمپلنت های متشکل از ۹۸

مایعات بدن اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند. سوتنیزسوک و همکارانش در سال ۲۰۱۹، توانستند با استفاده از فاز تثبیت بتا غیرسمی و پالایش دانه های کریستالی تیتانیوم بر مقاومت در برابر شرایط التهابی مشابه با شرایط فیزیولوژیک بدن انسان اثر گذاشته و مقاومت نانوکریستال های تیتانیوم را به شدت افزایش دهند [۵].

در پژوهشی مشابه، این گروه با توجه به اهمیت مقاومت در برابر خوردگی به عنوان یکی از خواص کاربردی نانوذرات تیتانیوم، به بررسی افزایش مقاومت در برابر خوردگی در مایعات مشابه بدن انسان در شرایط فیزیولوژیک در محیط کشت پرداختند. آنها دریافتند که بیشتر، گرم و سرد کردن ناگهانی فلزات طی آنیلینگ منجر به کاهش استحکام آنها می شود، اما در مورد مواد نانوکریستال، اثر متفاوتی پس از آنیلینگ با درجه حرارت اندک دیده می شود. نتایج مطالعه این گروه نشان داد که آنیلینگ با دمای پایین یک روش سریع، ساده و ارزان برای بهبود خواص مکانیکی و افزایش مقاوت در برابر خوردگی نانوتیتانیوم است و در مواردی که تهیه ایمپلنت‌های پزشکی مد نظر باشد، بسیار مهم خواهد بود [۵].

تمایل جذب ترکیبات زیستی مانند اتصال به بافتها و ارتباط با پروتئین‌ها از جمله ویژگی های آلیاژهای تیتانیومی است که با روش های نوینی به منظور کاربرد در زیست شناسی و پزشکی ساخته می‌شوند. از سوی دیگر، ارتباط و یکپارچگی بافت استخوان که در آن ایمپلنت های تیتانیومی گذاشته می شود، بسیار حائز اهمیت است. روش آندایزینگ به عنوان یک روش مقرون به صرفه برای تولید نانوذرات تیتانیوم براساس رشد الکترولیتی لایه های اکسید تیتانیوم منجر به تولید کامپوزیتی با آرایش بسیار منظم حاوی منافذ ۱۵ تا ۲۰۰ نانومتری می شود که قابلیت ارتباط با بافت استخوان از طریق جذب املاح معدنی و پروتئین های شرکت کننده در استخوان سازی را دارد [۶].

با توجه به اینکه اندازه نانوذرات تیتانیوم می تواند در بسیاری از خاصیت‌های آن اثر بگذارد، سوزا و همکارانش در سال ۲۰۱۹، نشان دادند که به راحتی با ایجاد تغییرات در اندازه نانوذرات تیتانیوم می توان تمایل آنها به پروتئین و پپتیدها را در محیط کشت افزایش داد (شکل ۲). در واقع این نوع ملکول‌های پروتئین است که تعیین می‌کنند به ذره تیتانیوم با چه ابعادی متصل شود. بنابراین، هر نوع خاص پروتئین تمایل به اتصال به نانوتیتانیوم با اندازه ای خاص را دارد. از این رو، می توان با تغییر در ریخت‌شناسی و اندازه نانو ذرات تیتانیوم بکار رفته در مصارف زیستی و محیط زیستی، قدرت ارتباط با سلول ها، ملکول‌ها و داروهای خاص را افزایش داد. این قابلیت می‌تواند در تهیه نانولوله های تیتانیومی حامل دارو و ایمپلنت ها بسیار مفید باشد [۷].

دیگر، میسل معکوس در محیط غیر آبی قابل تشکیل شدن است که در آن گروه‌های هیدرولیکی سر به سمت هسته میسلی قرار می‌گیرند و گروه‌های آبگریز به سمت خارج هدایت می‌شوند. پایداری این دو دسته امولسیون‌ها به اندازه ذرات، متابولیسم ذرات جامد و تعامل ذرات بستگی دارد. مزیت این روش این است که اندازه ذرات را می‌توان تحت تاثیر نسبت ماده فعال در سطح به آب تغییر داد [۱۲].

۳-۱-۳- رسوب گذاری

طی این روش، رسوب از یک فاز مایع همگن به علت تغییرات فیزیکی (دما، pH، تبخیر محلول، غلظت واکنش دهنده و غیره) و یا فرایند شیمیایی (افزودن اسیدها و پایه‌ها، استفاده از عوامل تشکیل دهنده پیچیده) تشکیل می‌شود. تقریباً در همه موارد تشکیل یک فاز جامد جدید در محیط مایع ناشی از دو فرایند ابتدایی است که به طور همزمان یا به صورت متوالی اتفاق می‌افتند و شامل تشکیل کوچکترین ذرات ابتدایی فاز جدید به صورت پایدار و سپس، رشد یا تجمع ذرات تشکیل شده است. سینتیک ایجاد و رشد ذرات در محلول‌های همگن می‌تواند با انتشار کنترل شده آنیون‌ها و کاتیون‌ها تنظیم شود. با کنترل عواملی که روند رسوب را مشخص می‌کنند مانند: pH، غلظت واکنش دهنده‌ها نسبت به یون‌ها، تولید نانو ذرات با اندازه‌های بسیار کوچک امکان پذیر است. برای سنتز نانو ذرات به فرم اکسید شده، فرایند مکمل بر رسوب‌ها طی دو مرحله افزودن یک محلول مانند سدیم هیدروکسید، آمونیم هیدروکسید، اوره و غیره به ماده خام اولیه و سپس عملیات حرارتی برای کریستال شدن اکسیدها انجام می‌شود [۱۳].

۳-۱-۴- روش آب گرمایی

سنتز آب گرمایی شامل مشارکت دو فاز بعنوان کاتالیست و گاهی اوقات به عنوان یک جزء از فاز جامد در دمای و فشار بالا است. این روش برای تولید نانو ذرات پراکنده و بسیار همگن است و برای پردازش مواد نانویابل و نانوکامپوزیت کاربرد وسیع دارد و به‌طور گسترده در صنعت سرامیک استفاده می‌شود [۳].

تاکنون چندین پژوهش جزئیات سنتز آب گرمایی ذرات دی اکسید تیتانیم و تاثیر پارامترهای مختلف مانند دما، مدت زمان آزمایش، فشار، نوع حلال و pH را بر سنتز آن طی این روش مطالعه کرده‌اند. سنتز دی اکسید تیتانیم معمولاً در اتوکلاوهای کوچکی از نوع "موری" انجام می‌شود، که پوشش‌های تفلون دارند و شرایط سنتز ذرات نانو تیتانیم در این دستگاه‌ها شامل دمای بالای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد و فشار کمتر از ۱۰۰ بار است. استفاده از چسب‌های تفلون در این روش کمک می‌کند تا نانو ذرات خالص و همگن تولید شود. در سال‌های اخیر، حلال‌های متعددی برای تولید نانو ذرات تیتانیم با روش آب گرمایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به اسید نیتریک، اسید کلریدریک، اسید فرمیک و

درصد نانودی اکسید تیتانیم و ۲ درصد هیدروکسی آپاتیت می‌تواند باعث افزایش حدود ۴ درصد انعطاف بیشتر در مقایسه با سایر ایمپلنت‌ها شود [۱۱].

با توجه به خواص ویژه و بسیار وسیع نانو ذرات تیتانیم، کاربرد این ترکیب در بسیاری از علوم از صنایع گرفته تا کشاورزی و پزشکی بسیار مفید خواهد بود. بنابراین، در ادامه پژوهش حاضر با تاکید بر ویژگی این نانو ذره به بررسی روش‌های متفاوت سنتز و کاربرد تخصصی آن در زمینه‌های متفاوت می‌پردازیم.

۲- بخش تجربی

پژوهش بالا مروری بر نتایج بدست آمده از مطالعات در زمینه خواص، کاربرد و روش‌های متفاوت سنتز نانو ذرات تیتانیم را در بر می‌گیرد. منابع علمی معتبر لاتین و فارسی شامل: مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌های معتبر نمایه شده در تهیه مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

۳- تجزیه و تحلیل نتایج

۳-۱-۱- روش‌های سنتز نانو ذرات تیتانیم

۳-۱-۱-۱- روش سل-ژل

روش سل ژل بر اساس واکنش‌های بسیار معدنی استوار است. این فرایند شامل چهار مرحله: آبکافت، تغلیظ، خشک شدن و تجزیه حرارتی است. طی این روش، آبکافت پیش‌سازهای آلکوکسیدهای فلزی یا غیر فلزی با آب و یا آلکلیدها انجام می‌شود. افزون بر آب و الکل، اسید نیز در هیدرولیز پیش ماده اولیه به کار برده می‌شود. در مرحله بعدی حلال حذف می‌شود. کاربرد روش سل ژل برای تهیه نانوتیتانیم واجد مزایای متعددی از جمله: آماده سازی محلول و پردازش ژل در دمای محیط، یکنواختی فراورده، دمای پایین پخت، سهولت ساخت مواد چند جزئی و کنترل کامل اندازه و شکل ذرات پودر و همچنین، توزیع اندازه ذرات است [۳].

۳-۱-۲- روش میکروامولسیون

میکروامولسیون عبارت است از روشی ترمودینامیک پایدار که طی حل شدن ایزوتروپیک اپتیک دو مایع ناپیوسته که با یک ماده فعال در سطح تثبیت شده‌اند، انجام می‌شود. این روش یک محیط میکرو ناهمگن برای تولید نانو ذرات فراهم می‌کند. تشکیل ذرات در چنین سیستمی با پراکنش واکنش دهنده در قطرات و طی پویایی مبادله بین قطره ای واکنش دهنده‌ها کنترل می‌شود. حفرات میکرو تثبیت کننده ماده فعال در سطح یک اثر قفس مانند ایفا می‌کنند که باعث محدود شدن رشد و تجمع ذرات می‌شود. میکروامولسیون‌ها به دو صورت ساخته می‌شوند که عبارتند از: روغن در آب و آب در روغن. این نامگذاری براساس مقادیر آبی و غیر آبی محلول است. میسل‌ها در محیط آبی شکل می‌گیرند، جایی که زنجیره هیدروکربن‌های آبگریز از ماده فعال در سطح به سمت داخل میسل قرار گرفته و گروه‌های آبدوست از ماده عال در سطح در تماس با محیط آبی اطراف قرار می‌گیرند. از سوی

اسید سولفوریک اشاره کرد. از میان تمامی آنها اسید نیتریک یک حلال معدنی ساز بهتر برای به دست آوردن نانوذرات دی اکسید تیتانیم پراکنده با ترکیب همگن در آزمایشگاه است [۱۲].

۳-۱-۵- حلال-حرارتی

روش حلال-حرارتی تقریباً مشابه روش آب گرمایی است، بجز اینکه حلال های آلی به جای آب مورد استفاده قرار می گیرند. این روش می تواند به عنوان یک واکنش شیمیایی یا تبدیل در یک حلال آلی مانند متانول، بوتانول و تولوئن تحت فشار و دمای معین انجام شود. به طور کلی، برای پردازش مواد نهایی، یک فرایند حرارتی بعدی نیز نیاز است. مورفولوژی ذرات، فاز بلوری و شیمیایی سطحی دی اکسید تیتانیم حاصل از حلال-حرارتی می تواند به راحتی با تنظیم ترکیب پیش ماده، دمای واکنش، فشار، خواص حلال و زمان کنترل شود. در مقایسه با روش آب گرمایی، روش حلال-حرارتی اجازه می دهد که فراورده از آنیون های خارجی آزاد شود، زیرا محلول آلی دارای ضریب نفوذ نسبی کمتر از گونه یونی آزاد است. پردازش حلال-حرارتی روش شیمیایی عالی است که امکان ساخت سازه های منحصر به فرد در دماهای پایین واکنش را فراهم می کند. نانوذرات دی اکسید تیتانیم تهیه شده از این روش واجد فعالیت فوتوکاتالیستی بسیار بالاتر از فراورده ها تهیه شده به روش تجاری است [۱۴].

۳-۱-۶- الکتروشیمیایی

سنتز الکتروشیمیایی یک رویکرد چند منظوره با دمای پایین برای تولید فیلم های نازک پیشرفته مانند اپیتاکسیال، سوپرچات، کوانتومی و نانوپور است. تغییر پارامترهای الکتروکافت مانند پتانسیل، تراکم، دما و pH به راحتی می تواند وضعیت فیلم ها را کنترل کند. برای تجمع دی اکسید تیتانیم، هر دو رویکرد آنیونی و کاتیونی می تواند استفاده شود. مزیت نانولوله های دی اکسید تیتانیم تولید شده توسط آنودایز کردن و یا اکسایش آنودایز این است که آنها به راحتی در جهت عمود بر بستر متصل می شوند، که باعث می شود مسیرهای انتقال الکترون بسیار بهبود یافته تر از ساختارهای مخلوط غیر تصادفی باشد. در این روش، ساختار نانولوله دی اکسید تیتانیم با اندازه های ۲۲-۱۱۰ نانومتر، طول ۲۰۰-۶۰۰۰ نانومتر و ضخامت دیواره ۷-۳۴ نانومتر به راحتی با تنظیم شرایط الکتروشیمیایی ذکر شده، تولید می شوند [۳ و ۱۲].

۳-۱-۷- سنتز سبز

بسیاری از موجودات زنده می توانند مواد معدنی در داخل یا خارج سلول خود تولید کنند. استفاده از میکروارگانیسم یک رویکرد سازگار با محیط زیست برای تولید نانومواد است که از مواد شیمیایی سمی در پروسه تولید آنها استفاده نمی شود. روش های بیولوژیکی سنتز نانوذرات را که در آنها باکتری

ها، قارچ و عصاره گیاهان به عنوان عوامل کاهنده استفاده می شود، در اصطلاح روش های سنتز سبز نیز می نامند [۱۵]. نانوذرات مشتق شده از باکتری ممکن است بسیار قابل توجهی را از خود نشان دهند، زیرا اندازه ذرات معدنی تحت تأثیر رشد سلولی باکتری، ترکیب محلول انکوباسیون و شرایط رشد مواد معدنی قرار می گیرد. باکتری ها با طیف وسیعی از ریخت شناسی می توانند برای تولید نانوساختارها در اشکال متفاوت مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، باسیل، اسپریولوم، ویبریو، باکتری فوزیپور، باکتری های مربعی و باکتری ستاره ای، می توانند منجر به ساختارهای توخالی نانولوله ها، نانو کریستال ها، نانو کاشی ها، حوزه های دوقلو، حوزه های زنجیره ای و غیره شوند. ازین رو، روش سنتز سبز به عنوان جایگزینی برای غلبه بر محدودیت روش های متداول است و طی این روش گیاهان و میکروارگانیسم ها بهترین گزینه برای تولید نانوذرات تیتانیم هستند. استفاده از گیاهان به منظور سنتز نانوذرات تیتانیم به عنوان روشی سودمند در مقایسه با میکروب ها بدلیل وجود تنوع گسترده مولکول های زیستی که در گیاهان می تواند به عنوان عوامل محدود کننده و کاهنده عمل کند باعث افزایش میزان کاهش و تثبیت نانوذرات می شود. نانوذرات سنتز شده زیستی دارای کاربردهای فراوانی در زمینه های متفاوت هستند [۱۶].

در روش سنتز سبز به کمک گیاهان، نانوذرات تیتانیم با استفاده از عصاره گیاه تهیه شده و با پیش ماده با پایه تیتانیم مخلوط می شود. ابتدایی ترین نشانه برای سنتز نانو تیتانیم تغییر رنگ محلول است. انتخاب گیاه مناسب مهم ترین گام در این فرایند محسوب می شود. طی پژوهش های انجام شده، پژوهشگران موفق به سنتز نانوذرات تیتانیم از گیاه نیکتانس [۱۷]، میوه درخت اسکواموسا [۱۸]، ریشه گیاه E. heteradena Jaub [۱۹]، گل راعی [۲۰] و دانه گیاه Cucurbita pepo [۲۱] شده اند. ساده بودن فرایند سنتز، مقرون به صرفه بودن، قابلیت تولید نانوذرات با ابعاد بسیار کوچک و زیست سازگار بودن از مزیت های بسیار مهم این روش محسوب می شود.

۳-۱-۸- سل-ژل و الکتروفورز

در این روش سنتز نانولوله های دی اکسید تیتانیم در قالب های نانو اکسید آلومینیوم متخلخل و با استفاده از روش انباشت الکتریکی مستقیم جریان انجام می شود. سل تیتانیم به درون کانال های قالب و با استفاده از برق رسانی سل-ژل سنتز می شود. به کمک پیش ماده ارگانومتالیک، تیتانیم سل پایدار تهیه و با اعمال میدان الکتریکی مستقیم به درون کانال های قالب رانده شده تا نانولوله ها بر جداره حفرات تشکیل شوند. پس از آماده سازی قالب، سل پایدار از تترابوتیل اورتوتیتانیا تهیه و با اسیدی کردن pH ذرات معلق درون محلول پایدار شده و با انجام عملیات انباشت با ولتاژ بالا سل پایدار بدست می آید. پس از اتمام انباشت، قالب درون خشک کن قرار گرفته تا سل به ژل تبدیل شود. در پایان برای تبلور



بسیارها و کامپوزیت‌ها است. بنابراین، لازم است تا قطعات فلزی مذکور با پوشش‌هایی محافظت شوند. امروزه نانوپوشش‌های سرامیکی جایگاه ویژه‌ای در این زمینه پیدا کرده‌اند. در این میان، استفاده از پوشش‌های نانوسرامیکی اکسید تیتانیم توسط محققان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این کاربرد به دلیل وجود ویژگی الکتریکی و حرارتی مناسب، مقاومت به خوردگی، اکسایش و سایش این نانوذره است [۲۵].

۳-۲-۳- بسته‌بندی مواد غذایی

محافظت فراورده و حفظ کیفیت آن دو هدف مهم صنایع بسته بندی مواد غذایی است. در نتیجه، کاربرد فناوری نانو در جنبه‌های مختلف صنایع غذایی بخصوص در صنایع بسته بندی، ایمنی و بهینه سازی فرآوری مواد غذایی مورد توجه خاص قرار گرفته است. استفاده از نانو ذرات در تهیه پوشش های محافظ منجر به تماس بین ترکیبات نانوکامپوزیتی موجود در بسته بندی ها و مواد غذایی می شود که این امر افزایش زمان ماندگاری فراورده‌ها غذایی را در پی دارد. همچنین، بسیاری از ذرات نانو مورد استفاده در بسته بندی های جدید دارای خاصیت نفوذناپذیری بالایی هستند و به همین دلیل این ذرات قادرند مسیر پیچیده تری را در مقابل نفوذ سایر مولکولها و بویژه ترکیبات پاتوژن ایجاد کنند. نانوذرات اکسید تیتانیم از جمله مهم‌ترین نانوذرات هستند که بدلیل ویژگی‌های کاربردی مانند، ویژگی نوری، نفوذپذیری و ویژگی حرارتی در ترکیب با بسیاری از رایج بسته بندی صنایع غذایی به کار می روند [۲۶].

۴-۲-۳- تصفیه آب

با توجه به تاثیر منفی آلودگی محیط زیست بر سلامت انسان، حذف آلاینده ها و آلودگی از آب و محیط های آبی یکی از مسائل مورد توجه دانشمندان ماستی باشد. کاربرد کلر حتی به مقادیر ناچیز در طی فرایند گندزدایی آب می تواند منجر به تشکیل فراورده‌ها جانبی موثر بر سلامت انسان و دیگر موجودات زنده شود [۲۷]. بنابراین، از میان روشهای متعدد رایج جهت پاکسازی و سالم سازی آب از جمله فیلتراسیون، استریل کردن آب، اسمز معکوس و پاستوریزاسیون، استفاده از نانومواد به ویژه نانوذرات اکسید تیتانیم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این قابلیت بدلیل خواص ویژه‌ای مانند قدرت اکسید کنندگی بالا، سمی نبودن و پایداری شیمیایی این گروه از نانوذرات است [۲۸].

امامی مقدم و همکارانش در سال ۲۰۱۷، به بررسی قدرت حذف کنندگی آلودگی های آلی و بیولوژیکی منابع آب آشامیدنی با نانوفتوکاتالیست های دی اکسید تیتانیم تحت تابش نور فرابنفش پرداختند. آنها تغییرات در هومیک اسید را به‌عنوان یک ماده آلی طبیعی و باکتری اشرشیاکلی را به عنوان آلودگی زستی، طی آزمایش خود در آب مد نظر قرار دادند. نتایج نشان داد که در شرایط مناسب یعنی مقدار

قالب حاوی ژل تحت عملیات حرارتی قرار می‌گیرد. این روش نیازمند آماده‌سازی قالب است و کیفیت و رشد مناسب نانولوله‌ها وابسته به روش برق رسانی است [۲۲].

۳-۱-۹- سل-ژل و آسیاب

از دیرباز استفاده از آسیاب برای تولید ذرات با ابعاد نانو مطرح بوده است. استفاده از آسیاب برای تولید نانوذرات در گروه روش‌های مکانیکی جای دارد. می توان با ترکیب روش سل ژل و آسیاب، نانوذرات تیتانیم با ابعاد ریز و واکنش پذیری بالا تولید کرد. سل مورد استفاده از تترا -n-بوتیل تیتانات تهیه می شود و نسبت حجمی تترا-n-بوتیل تیتانات به آب ۱ به ۱۰ انتخاب می شود. pH محلول با استفاده از آمونیاک به ۷ رسانده شده و ژل حاصله در دمای ۵۰ درجه به مدت چند ساعت خشک می شود. در این پژوهش از دو آسیاب دستی و سیاره ای استفاده می شود که آسیاب سیاره ای ذرات بسیار ریزتری را می تواند در مقایسه یا روش دستی تولید کند. در واقع میتوان به این نتیجه رسید که روش ترکیبی سل-ژل و آسیاب سیاره‌ای، نانوذرات بسیار ریزی را می تواند سنتز کند [۲۳].

۳-۲-۲- کاربرد نانوذرات تیتانیم

۳-۲-۱- تهیه بتن مستحکم و خودتمیز شونده

بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه ساخت بتن، می توان خواص فیزیکی و مکانیکی آن را با استفاده از فناوری نانو ارتقا داد. یکی از مواد موثر در این زمینه نانوذرات تیتانیم است. این استحکام از طریق افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیم به بتن و در نتیجه، افزایش چگالی و به دنبال آن مقاومت فشاری و خمشی بتن انجام می شود. این بتن واجد مقاومت بسیار بالا در برابر چرخه های یخبندان و ذوب بوده و مناسب برای مناطق سردسیر است. افزودن بر آن، بدنبال افزودن نانوذرات تیتانیم به بتن می‌توان باعث ایجاد خاصیت خود تمیزشوندگی، ضد مه و غبار، آلاینده زدایی و تصفیه کنندگی شد که این ویژگی‌ها بتن را برای رویه پیاده‌روها، زیرگذرها و رویه تونل‌ها گزینه ای مناسب می سازد. بتن تهیه شده به این روش می تواند با توجه به هزینه بالای روشهای تهویه و تمیزکاری دارای توجیه اقتصادی باشد [۲۴].

۳-۲-۲- تجهیزات کشاورزی

در صنعت کشاورزی مبارزه با آفات و حشرات یک امر ضروری است. در میان راه حل های مختلف، استفاده از سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات و امراض گیاهی روش موثر و متداولی محسوب می شود. کاربرد این سموم عمدتاً به صورت محلول در آب و از طریق سمپاشی زمینی و هوایی انجام می شود. خاصیت خوردگی سموم کشاورزی و خورده شدن لوازم و تجهیزات کشاورزی با استفاده از آنها یک معضل برای کشاورزان و صنعت کشاورزی محسوب می شود. این خاصیت خوردگی سموم در فلزات به مراتب بالاتر از سرامیک‌ها،

فتوکاتالیست ۲۴۵ میلی گرم بر لیتر، مدت زمان ۸۵ دقیقه و شدت نور ۱۴۰ وات بر متر مربع، درصد حذف در ۲۵۴ نانومتر بیش از ۹۴ درصد است. همچنین فرآیند فتوکاتالیستی به طور موثر باعث غیر فعال شدن باکتری اشرشیاکلی می شود [۲۷].

۳-۲-۵- گیاه پزشکی

گیاهان نخستین سطح زندگی در زنجیره غذایی هستند و محافظت از آنها بسیار حائز اهمیت است. مطالعات انجام شده در سال های اخیر مؤید اثرات مثبت تیتانیوم بر رشد و نمو گیاهان است. کاربرد نانودی اکسید تیتانیوم در تهیه کودهای شیمیایی توانسته اثر مثبتی بر ویژگی های متفاوت رشدی گیاه داشته باشد [۲۹]. اثر غلظت های متفاوت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر گونه های متفاوت متفاوت است و بسته به نوع گیاه و غلظت نانو ذره می توان نتایج متفاوتی را مشاهده کرد. در بیشتر پژوهش های انجام شده تاثیر مثبت این نانوذرات در غلظت های پایین بسیار مشهود بوده است [۳۰]. افزون بر این، تیتانیوم بر فعالیت های بیوشیمیایی گیاه نیز اثر مثبت دارد و باعث افزایش فعالیت آنزیم های کاتالاز، نیترات ردکتاز و پراکسیداز می شود. احتمالاً دلیل افزایش فعالیت این آنزیم ها تحت تأثیر تیمار با تیتانیوم، می تواند ناشی از افزایش جذب آهن باشد [۳۱].

از سوی دیگر، افزایش طول بوته های گیاه فلفل بدنبال تیمار خاک با دی اکسید تیتانیوم می تواند ناشی از افزایش جذب نیتروژن باشد که به خودی خود تحریکی مثبت برای تشدید فتوسنتز در این گیاه محسوب می شود. این در حالی است که ویژگی های مانند افزایش کیفیت فلفل و میزان قند آن در نتیجه افزایش کلروفیل بدنبال تیمار با تیتانیوم گزارش شده است. افزایش مقدار فراورده لوبیا چشم بلبلی تحت تیمار ۱۲۵ میلی لیتر در هکتار تیتانیوم توسط اوولاد و همکارانش گزارش شده است. این پژوهشگران، دلیل افزایش فراورده لوبیا چشم بلبلی را نقش تیتانیوم در فعالیت نوری فتوسنتز دانستند. اندازه کوچکتر و قابلیت نفوذپذیری نانوذرات تیتانیوم در مقایسه با تیتانیوم باعث افزایش رشد ریشه گیاه چشم بلبلی در پاسخ به این نانوذره در مقایسه با خود تیتانیوم شده است [۳۲].

مطالعاتی که بر اسفناج انجام شده نیز تاییدی بر اثر مفید نانوذرات تیتانیوم بر رشد این گیاه است. لی و همکارانش افزایش و بهبود رشد اسفناج را در نتیجه افزایش مقدار فتوسنتز گیاه تحت تاثیر تیمار با نانوذرات تیتانیوم گزارش کردند [۳۳].


۳-۲-۶- تشخیص و درمان بیماری

مطالعه ای بر اثرات ضدسرطانی نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم ترکیب شده با نانوذره نقره بر رده سلول های سرطانی هلا انجام شده است. رده سلول های سرطانی هلا پس از کشت تحت تاثیر نانوذرات دی اکسیدتیتانیوم و نقره در غلظت ها و فواصل زمانی متفاوت قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نانوذره دی

اکسید تیتانیوم ترکیب شده با نقره سبب مهار رشد و زیستایی و نتایج حاصل از رنگ آمیزی آکریدین اورنج و اتیدیوم بروماید نشان دهنده وقوع مرگ سلولی از نوع آپوپتوز بود [۳۴].

از سوی دیگر پژوهشگران، در تلاشند تا بتوانند به ترمیم آسیب های دندانی توسط مواد ترمیم کننده با خواص ماندن سازگاری با محیط بدن و مقاومت مکانیکی، فیزیکی، حرارتی و سایشی بالا بپردازند. به تازگی بهبود ویژگی کامپوزیت پلی متیل متاکریلات اصلاح شده با نانوتیتانیوم بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مقاومت بالای حرارتی، کششی و سایشی انواع کامپوزیت پلی متیل متاکریلات پوشیده شده با ۰/۲۵٪، ۰/۵۰٪، ۰/۷۵٪ و ۱٪ نانوذرات تیتانیوم تأیید شده است [۳۵].

از سوی دیگر، پژوهش ها در زمینه کاربرد علم نانو در ایجاد ابزارهای تشخیصی بالینی در پزشکی باعث شناسایی روش های جدید تشخیص بیماری های مهلک و خطرناک شده است. به عنوان مثال ساختار نانوذره دی اکسید تیتانیوم به عنوان یک سطح واسط با تمایل بالا نانوزیستی در دستگاه میکروفلوئیدی، سلول های توموری در گردش خون را می تواند جذب کند (شکل ۴). این قابلیت زیستی نانومیله ساخته شده از جنس اکسید تیتانیوم برنسبت سطح تماس به حجم و تمایل بالا این نانوفلز به جذب سلول های زیستی استوار است. این کشف در ابتدا با روشی برای تشخیص سلول های سرطانی در بدن آغاز شد و در ادامه این نانومواد بر روی یک سطح سیلیکونی به صورت سه بعدی رشد داده شد. در نهایت نانوذرات اکسید تیتانیوم که به صورت عمودی رشد کرده و بالاترین درصد جذب سلول های سرطانی را با قابلیت جذب ۷۸٪ در نمونه ای از خون مصنوعی به دست آوردند، برای استفاده در دستگاه میکروفلوئیدی تشخیص سرطان انتخاب شدند [۳۶].



شکل ۴: جذب سلول های سرطانی با جاذب های نانو میله ای تیتانیوم که سطح دستگاه میکروفلوئیدی را پوشانده اند. پس از جاری شدن خون در این دستگاه حدود ۷۸ درصد سلول های سرطانی جذب سطح نانوتیتانیومی دستگاه می شوند [۳۶].

مطالعات نشان می دهد که کاربرد روش نانوفینشنگ همراه با میدان مغناطیسی می تواند منجر به ایجاد ریخت شناسی های متفاوت سطوح از جنس آلیاژ تیتانیوم شود. در این روش، پس از ساختن سطوح نانوتیتانیومی، سطوح با مقادیر متفاوت قدرت مغناطیسی متفاوت جلا داده شده تا انواع متفاوتی از

امکان ایجاد ساختارهای تک لایه ای که تنها از یک لایه ملکول یا اتم ساخته شده اند و ابعادی تا حدودی ۱ نانومتر می تواند داشته باشد را فراهم می کند. با ورود علم نانو در صنعت نساجی، علاوه بر تولید نانو مواد اولیه این صنعت مانند نانوالیاف و نانورنگدانه ها، منسوجات نیز تحت یک سری عملیات تکمیلی در ابعاد نانو ساخته می شوند، که اصطلاحاً به این روش، نانوفینیشینگ گفته می شود [۳۹].

۴- نتیجه گیری


مطالعات انجام شده از ابتدای قرن ۲۰ تا به حال بر نانودی اکسید تیتانیم دو نقش متفاوت این ترکیب را به اثبات رسانده است. نقش اول قابلیت اکسایش-کاهش ترکیبات جذب شده بر سطح آن و نقش دوم تغییر خصوصیات سطح اجسام جذب شده به حالت هیدروفیلی (آبدوستی) است. ترکیب این دو نقش ابداعات متفاوتی از کاربرد نانو دی اکسید تیتانیم در زمینه های گوناگون را به وجود آورده است [۴۰-۲۰]. از سوی دیگر، ویژگی های مهمی مانند: اشکال متعدد، اندازه کوچک، تنوع سبزی بیشتر و سمیت بسیار کمتر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم تولید شده به روش سبز و با کمک منابع گیاهی در مقایسه با روش های شیمیایی و تجاری رایج، افزایش کاربرد روش سبز را جهت سنتز نانو ذرات بویژه تیتانیم در سال های آینده قویا پیشنهاد می کند.

بنابراین، با توجه به اینکه بسیاری از روش های سنتز گران، سمی، با انرژی مورد نیاز بالا، جداسازی مشکل و به طور بالقوه خطرناک هستند و همچنین، روش سنتز شیمیایی منجر به حضور برخی از مواد شیمیایی سمی جاذب در ترکیب ایجاد شده می شود که ممکن است عوارض جانبی بر انسان و محیط زیست داشته باشد، پیشنهاد می شود تا در آینده روش های سنتز سبز نانو تیتانیم به روش های فیزیکی و شیمیایی رایج ترجیح داده شوند [۲۰]. همچنین، می توان در جهت صرفه بیشتر اقتصادی از ضایعات گیاهی و کشاورزی در این زمینه بهره گرفت.

منابع

- [1] D.O. Scanlon, C.W. Dunnill, J. Buckeridge, S.A. Shevlin, A. Logsdail, S. Woodley, C. Catlow, M.J., Powell, Palgrave, P. Parkin, G.W. Watson, Band alignment of rutile and anatase TiO₂. Nature materials, 12, 798-800, (2013).
- [2] Z. Li, B. Han, X. Yu, S. Dong, X. Zhang, Dong, J. Ou, Effect of nano-titanium dioxide on mechanical and electrical properties and microstructure

موادی از نظر سطح، بافت و رطوبت (هیدرولیکی یا آبگریز بودن) ایجاد شود. به عنوان مثال، با آغشته کردن سطوح تیتانیمی به مایع مغناطیسی نوع اول می توان سطوح صاف با زبری کمی ۱۰ نانومتر و استفاده از نوع مایع مغناطیسی نوع دوم منجر به ایجاد سطحی با حاشیه هایی با قطر ۷۰ نانومتر می شود. پژوهشات بیانگر کارایی بالاتر مایع مغناطیس نوع اول در تهیه نمونه های با سطح صاف، بخصوص در مواردی است که ایمپلنت دارای حرکت نسبی در بدن است. در حالی که، مایع مغناطیسی نوع دوم باید به منظور تهیه ایمپلنت های دائمی که نیاز به سطح آبگریز دارند، انتخاب شود [۸]. کاربرد روش های اکسایش میکروکوس و آب گرمایی در تهیه نانوبسترهای زیستی تیتانیم پوشیده شده از نانوذرات مس منجر به افزایش تمایل اتصال، تکثیر و تمایز سلول های استئوبلاست در محیط کشت شد (شکل ۵). این ویژگی بدلیل کاهش آزاد شدن عناصر مس در محیط کشت حاوی بسترهای ساخته شده به روش نانو رخ می دهد [۳۷].



شکل ۵: مقایسه اثر سمی بسترهای تیتانیمی پوشش داده شده با ذرات مس به روش های نانو و میکرو. استفاده از نانوذرات تیتانیم و مس در ساخت بسترهای محیط کشت سلول های پیش ساز استخوان به روش های میکروکوس و آب گرمایی باعث افزایش قابلیت حیات آنها شد [۳۷].

۳-۲-۹- دفع آفات

دیازینون یک حشره کش فسفره آلی است که برای کنترل انواع متفاوتی از حشرات در کشاورزی به کار می رود و تا حدودی در آب محلول و غیر قطبی و در خاک متحرک و مقاوم به تجزیه است. از این رو، یکی از نگرانی ها کاربرد این آفت کش، ورود آن به سفره آب های زیرزمینی است. امروزه، برای حذف سموم از انواع روش های اکسیداسیون شیمیایی استفاده می شود. بررسی تجزیه فتوکاتالیتیکی دیازینون با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیم در محیط آبی بیانگر حذف سریع این حشره کش در حضور این گروه از نانوذرات است. بنابراین، می توان در صورت استفاده از این آفت کش، از ترکیبی حاوی نانو ذرات دی اکسید تیتانیم برای حذف آن در محیط استفاده کرد [۳۸].

۳-۲-۱۰- صنایع نساجی

نانوفناوری در تولید منسوجات و صنایع نساجی نیز کاربرد چشمگیری در سال های اخیر داشته است. این علم نوظهور

antibiofouling activities of 2D titanium carbide ($Ti_3C_2T_x$) by delamination and intercalation, 2D Materials, In press, 45, 110-120, (2019).

[11] C. Han, Q. Wang, B. Song, W. Li, Q. Wei, S. Wen., Liu, J. and Shi, Y., Microstructure and property evolutions of titanium/nano-hydroxyapatite composites in-situ prepared by selective laser melting. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 71, 85-94. (2017).

[12] S. Mital Gupta, M. Tripathi, A review on the synthesis of TiO nanoparticles by solution route, Central European Journal of Chemistry, 279-294, (2012).

[13] O. Carp, C.L. Huisman, A. Reller, Photoinduced Reactivity of Titanium Dioxide Prog, in Solid State Chem, 32-33, (2004).

[14] W.S. Nam, G.Y. Han, Korean J. Chem. Characterization and photocatalytic performance of nanosize TiO_2 powders prepared by the solvothermal method Eng, 20, 1149-1158, (2003).

[15] S. Thakur, S. Thakur, R. Kumar Bio-nanotechnology and its role in agriculture and food industry, J Mol Genet Med, 12(324), 1747-0862, (2018).

[16] K.S. Kavitha, S. Baker, D. Rakshith, H.U. Kavitha, H.C. Yashwantha Rao, B.P. Harini, S. Satish, Plants as Green Source towards Synthesis of Nanoparticles International, Research Journal of Biological Sciences, 6, 66-76, (2013).

[17] M. sundrarajani, S. gowri, Green synthesis of titanium dioxide nanoparticles by nyctantes abor-tristis leaves extract, Chalcogenide Letters, 8, 447-451, (2011).

[18] S. M. Roopan, A. Bharathi, A. Prabhakarn, A. Abdul Rahuman, K. Velayutham, G. Rajakumar, R. D. Padmaja, G. Mohan Lekshmi, G.

of reactive powder concrete. Materials Research Express, 4, 95-100, (2017).

[3] Y. Janzeer, Surface modification of titanium and titanium alloys to enhance bone healing (Doctoral dissertation, Guy's, King's and St. Thomas's School of Dentistry), (2013).

[4] M. Mangrola, V.G. Joshi, Synthesis characterization and study of influence of pure TiO_2 nanoparticles thin film developed by e-beam evaporation, Materials Today: Proceedings, 4, 3832-3841, (2017).

[5] A. Sotniczuk, D. Kuczyńska-Zemła, A. Królikowski, H. Garbacz, Enhancement of the corrosion resistance and mechanical properties of nanocrystalline titanium by low-temperature annealing. Corrosion Science, 147, 342-349, (2019).

[6] G. Louarn, L. Salou, A. Hoornaert, P. Layrolle, Nanostructured surface coatings for titanium alloy implants, Journal of Materials Research, 34, 1892-1899, (2019).

[7] J. Souza, M.B. Sordi, M. Kanazawa, S. Ravindran, B. Henriques, F.S. Silva, C. Aparicio, and, L.F. Cooper, Nano-scale modification of titanium implant surfaces to enhance osseointegration. Acta biomaterialia 55, 212-220, (2019).

[8] A. Barman, M. Das, Nano-finishing of bio-titanium alloy to generate different surface morphologies by changing magnetorheological polishing fluid compositions, Precision Engineering, 51, 145-152, (2018).

[9] X. An, D. Cheng, L. Dai, B. Wang, H.J. Ocampo, Synthesis of nano-fibrillated cellulose/magnetite/titanium dioxide ($NFC@Fe_3O_4@TNP$) nanocomposites and their application in the photocatalytic hydrogen generation, Applied Catalysis B: Environmental 20, 53-64, (2017).

[10] K. Rajavel, S. Shen, T. Ke, D. Lin, achieving high bactericidal and



- [۲۸] م. صفری، ن. عبداللهی، ه. دارایی، س. دهستانی
اظهر، تجزیه فوتوکاتالیستی اسید هیومیک در محیط های آبی
با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم آرایش شده با
منگنز-آهن-نیتروژن، محیط شناسی دوره ، ۴۴ ، ۷۴۷-۷۶۱،
(۱۳۹۷).
- [29] V. Rodríguez-González, C. Terashima, A. Fujishima, Applications of photocatalytic titanium dioxide-based nanomaterials in sustainable agriculture. *Journal of Photochemistry and Photobiology*, In Press, Accepted Manuscript, (2019).
- [۳۰] ا. هاشمی دهکردی، م. موسوی، ن. معلمی، م. ه. غفاریان مقرب، بررسی تاثیر نانوذرات تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی توت فرنگی رقم کوئین الیزا (*Fragaria ananassa c.v. Queen Elisa*) در شرایط کشت هیدروپونیک، (۱۳۹۴).
- [۳۱] م. حقیقی، ب. دانشمند، مقایسه اثر تیتانیوم و نانوتیتانیوم بر رشد و تغییرات فتوسنتزی گوجه فرنگی در سیستم هیدروپونیک، علوم و فنون کشتهای گلخانه‌ای، ۱۳، (۱۳۹۲).
- [32] W. Li, Y. Wang, M. Okamoto, N.M. Crawford, M.Y. Siddiqi, A.D.M. Glas Dissection of the AtNRT2.1:AtNRT2.2 inducible high-affinity nitrate transporter gene cluster, *Plant Physiology*, 143, 425–433, (2007).
- [۳۳] ص. نجاتی زاده، س. ملک زاده شفارودی، ع. آستارایی، ن. مشتاقی، تأثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (*Spinacea oleracea*)، نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، ۳، ۴۱۹-۴۲۷، (۱۳۹۷).
- [۳۴] م. محمدی بورخانی، ر. بیشه کلایی، ف. نعمتی، بررسی اثرات ضدسرطانی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و ترکیب نانویی نقره با دی اکسید تیتانیوم بر رده سلولهای سرطانی دهانه رحم (Hela)، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی، (۱۳۹۳).
- [35] R. Vivek, A. Kumar, T. Chaturvedi, R. Prakash, Mechanical and wear properties of In Materials for Biomedical Engineering, 18, 441-462, (2019).
- [36] J. Qiu, K. Zhao, L. Li, X. Yu, W. Guo, S. Wang, X. Zhang, Titanium dioxide nanorod array as a high-affinity nano-bio interface of a microfluidic device for efficient capture of Madhumitha, Efficient Phyto-synthesis and structural characterization of TiO₂ nanoparticles using Annona squamosa peel extract, *Spectrochimica Acta Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 98, 86–90, (2012).
- [19] M. Nasrollahzadeha, M. Sajadi, Synthesis and characterization of titanium dioxide nanoparticles using Euphorbia heteradene Jaub root extract and evaluation of their stability, *sciencedirect ceramics*, 41, 14435-14439 (2015).
- [۲۰] م. صادقی، سنتز سبز نانوذرات تیتانیوم با عصاره گل راعی، پایان نامه، دانشگاه شهرکرد، (۱۳۹۶).
- [21] J. Abisharani, S. Devikala, R. Kumar, M. Arthanareeswari, P. Kamaraj, Green synthesis of TiO₂ Nanoparticles using Cucurbita pepo seeds extract, *Materials Today, Proceedings*, 14, 302-307, (2019).
- [۲۲] م. مهرجویی، ا. نورمحمدی، م. ع. بهره ور، سنتز نانولوله های اکسید تیتانیوم به روش الکتروفرورزیس، نانومواد، ۸۸-۹۶، (۱۳۹۰).
- [۲۳] م. خادم الرسول، م. زرگر شوشتری، م. فرید، سنتز نانوذرات TiO₂ به روش ترکیبی سل-ژل و آسیاب، پایان نامه، دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۳۸۹.
- [۲۴] م. حیدری، ع. دشتی رحمت آبادی، اثر نانوذرات TiO₂ بر دوام بتن، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، (۱۳۹۵).
- [۲۵] م. خالدی نیا، ب. قمری، م. روشنی، کاربرد فولاد با پوشش نانوذرات اکسید تیتانیوم در ساخت قطعات مقاوم به خوردگی در برابر سموم کشاورزی، مهندسی بیوسیستم ایران، ۴۶، ۲۴۵-۲۵۳، (۱۳۹۴).
- [۲۶] م. فرهودی، م. موسوی، ر. ستوده قره باغ، ز. امام جمعه، ع. ارومیه ای، تأثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی ویژگیهای مکانیکی و خواص انتقالی بسته بندیهای پلی اتیلن ترفتالات (PET)، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، ۶۰، (۱۳۹۵).
- [27] A. Amanimoghadam, D. Mirsaed, Kh. Lotfihayayee, Investigation on TiO₂ nanophotocatalysts performance in simultaneous removal of humic acid and biological contaminants (E. Coli) from contaminated water under UV light irradiation, *Journal of Applied Chemistry*, 44, 55-68, (2017).

circulating tumor cells. Nano Research, 10, 776-84, (2017).

[37] Q. Huang, X. Liu, R. Zhang, X. Yang, C. Lan, Q. Feng, The development of Cu-incorporated micro/nano-topographical bio-ceramic coatings for enhanced osteoblast response, Applied Surface Science, 28, 465,575-83, (2019).

[۳۸] ک. ندافی، م. زارع، م. یونسیان، م. علی محمدی، ن. راستکاری، س. موسوی، بررسی سمیت نانوذرات اکسید روی و اکسید تیتانیم با استفاده از آزمون زیستی توسط باکتری های اشرشیاکلی ATCC ۳۵۲۱۸ و استافیلوکوک اورئوس ATCC ۲۵۹۲۳، سلامت و محیط زیست، ۴ (۲): ۱۷۱-۱۸۰ (۱۳۹۰).

[39] Z. Fan, Y. Tian, Z. Liu, C. Shi, Y. Zhao, Investigation of a novel finishing tool in magnetic field assisted finishing for titanium alloy Ti-6Al-4V, Journal of Manufacturing Processes, 43, 74-82, (2019).

[40] K. Hashimoto, H. Irie, A. Fujishima, TiO₂ Photocatalysis: A Historical Overview and Future Prospects, Japanese Journal of Applied Physics, 44, 12, (2005).